

COLLE MULTI-USAGE



Couleur et forme	Pâte vert gazon	
Caractéristiques	Adhésif 2-composants à réaction polyuréthane pour utilisation à l'extérieur	
Poids Spécifique	1480 g/litre	
Viscosité	Thixotropique	
Solides	100%	
Application	Truelle dentelée ou machine adaptée pour étaler sur bandes de pontage	
Temps de prise / de séchage: Température Ambiante °C	Temps de Prise	Temps de Séchage
	5°C 4 heures	24 heures
	10°C 2 heures	12 heures
	20°C 1 heure	4 heures
	30°C 30 minutes	2 heures
Ne pas utiliser en cas de risque de gelée avant la fin du temps de prise		
Temps de séchage	Solidité finale après 4 jours	
Temps de prise	Environ 1 à 24 heures selon la température ambiante	
Stockage	Conserver les récipients bien fermés entre 5 et 30°C	
Durée de conservation	12 mois pour l'adhésif ainsi que le durcisseur	
Emballage	5,5kg Fournis sous forme d'un paquet combiné unique	
Couverture	2000 à 3000g/m ² pour assemblage de coutures	
Résistance du film	Résiste à l'humidité et aux changements de température	
Nettoyage	Enlever l'adhésif (mouillé) sur les mains et outils avec de l'eau chaude et un détergent. Une fois sec l'adhésif résiste aux solvants et peut seulement être retiré mécaniquement	